



<<CPIC 短切毡产品质量指标>>

Chopped Mat Product Specification

文件编号 ZG-W-37-014

生效日期 2009/07/1

版本 A

产品代号 (Product Code)

EEMC900

NO.	项 目 Items	标准值 Standards	检测方法 (Test Method)	
			GB	ISO
1	外观 Appearance	无污染 No Contamination	目测 Visual	
2	玻璃类型 Glass Type	E玻璃、碱含量<0.8% E-Glass、Alkali content<0.8%	GB/T 1549	
3	浸润剂类型 Size Type	硅烷型 Silane		
4	单丝纤维直径(μm), Filament Diameter	13±1	GB/T 7690.5	ISO 1888
5	短切纤维长度(mm), Choppes Strand Length	50±5		
6	单位面积质量 (g/m ²) Unit Weight	900±90	GB/T 9914.3	ISO 3374
7	拉伸断裂强力, 纵向 (N) Tensile Breaking Force, MD	≥200	GB/T 6006.2	ISO 3342
8	幅宽 (mm), -2/+8 Width	1040、1270、1520	GB/T 7689.3	ISO 5025
9	可燃物含量 (%) Loss On Ignition	3±2	GB/T 9914.2	ISO 1887
10	含水率 (%) Moisture Content	≤0.30	GB/T 9914.1	ISO 3344

备注: * 为 CPIC 的测试方法 (Test Method of CPIC)

如果客户有特殊要求, 请与我们联系。(If the customer request, Please contact us.)

编制

韩晓锋

2009年06月20日

审核

2009年07月1日

批准

2009年07月1日